Domaterra®
PEINTURES D'INTERIEUR

SIROCCO

Peinture à effet sablé

www.domaterra.fr

DESTINATION :

INTERIEUR - Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces sèches d'habitation.
SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtre et dérivés, enduits à l'eau, panneaux de particules, anciennes peintures bien adhérentes convenablement lessivées.
MISE A LA TEINTE : 18 teintes sont disponibles et réalisables en machine à teinter (cf nuancier).

QUALITES DOMINANTES :

Décor original - Technique d'application simple et rapide

CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
S/COUCHE DOMATERRA	Mat	1,37	10-12 m²/L	Recouv 4-5h	1,0L - 2,5L
SIROCCO	Mat Structuré	1,61	9-11 m²/L	2h / Recouv 6-8h	1,0L - 3,0L

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé
NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau

(1)

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - $7b_2$
COV (2)
Valeur limite UE de ce produit (cat A/l) : 200 g/L. Ce produit contient 20 g/L COV(2) prêt à l'emploi

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70%

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

Domaterra - rue de Mousselière - 30133 LES ANGLES - FRANCE - tél : 04.90.15.22.58 - Fax : 04.90.15.22.51 - www.domaterra.fr
SA au capital de 1 182 700 - Siren 762 200 806 RCS Nîmes - TVA intracom FR90762200806

MISE EN OEUVRE : Respecter le NF DTU 59.1

PREPARATION DES FONDS
Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Lessiver et rincer les anciennes peintures bien adhérentes. Si celles-ci sont brillantes et satinées, poncer légèrement et épousseter. Les fonds très poreux ou alcalins devront être préalablement imprimés avec une impression adaptée.
Sur fonds peu poreux, appliquer notre Sous-couche Domaterra.

1

MATERIEL D'APPLICATION (photo 1)
Sous-couche Domaterra : Rouleau microfibres 10 mm.
Sirocco : Spalter 100 mm.

2

APPLICATION

LE PRIMAIRE : Une couche de Sous-couche Domaterra teintée selon la finition choisie, diluée avec 0 à 5% d'eau, au rouleau microfibre 10mm (photo 2).

+

LA FINITION : Une couche de finition SIROCCO au spalter non diluée. Produit prêt à l'emploi.

3

Commencer par le haut du mur. Déposer le produit grassement sur une partie non peinte et venir immédiatement balayer la surface d'un geste léger. L'attaque de brosse se fera avec un angle de 90° par rapport au support (photo 3).

L'ensemble doit être fondu sans être régulier (photo 4). Ne pas chercher à uniformiser le décor.

4

OPTION :
Le décor peut être sublimé par l'ajout d'une couche de PEINTURE METAL non diluée.
Après complet séchage de la finition SIROCCO (6 à 8 heures), appliquer une couche de PEINTURE METAL au spalter de façon irrégulière et aléatoire (photo 5).
Faire un essai préalable d'association de couleurs entre les deux systèmes.
Se reporter à la fiche technique du produit PEINTURE MÉTAL.

5

FT N°93 Edition du 09/07/2019. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.domaterra.com

Domaterra - rue de Mousselière - 30133 LES ANGLES - FRANCE - tél : 04.90.15.22.58 - Fax : 04.90.15.22.51
SA au capital de 1 182 700 - Siren 762 200 806 RCS Nîmes - TVA intracom FR90762200806