

PRIMENDUIT NF

Sous-couche structurée pour la décoration intérieure

www.domaterra.fr

DESTINATION :

INTERIEUR - Murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtres et dérivés, enduits à l'eau, panneaux de particules, anciennes peintures bien adhérentes convenablement lessivées.

QUALITES DOMINANTES :

Sous couche structurée insaponifiable pour la décoration intérieure, nécessaire sous certains enduits type Surface ou Tradimurs.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
PRIMENDUIT NF	Rugueux	1,57	7-8 m ² /L	Sec au toucher 30 mn Recouvrable 6h	1,0L - 5,0L

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé

NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau



CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

COV ⁽²⁾

Primenduit : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. < 1 g/L COV⁽²⁾ prêt à l'emploi

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70 %. Prendre soin d'aérer la pièce afin de réguler l'humidité.

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

MISE EN OEUVRE : Respecter le NF DTU 59.1

PREPARATION DES FONDS

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

Sur fonds très poreux ou présentant des différences de porosité très prononcée, diluer la sous-couche PRIMENDUIT NF avec 5% d'eau.

Toujours dépolir les surfaces encore brillantes ou satinées.

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse et Rouleau antigoutte 12 mm

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Peut être toutefois dilué jusqu'à 5% d'eau.

S'applique en une couche au rouleau antigoutte 12 mm (photo 1).

